



## ESPECIFICAÇÃO DE VENDAS

CÓDIGO: EPV-008

Rev.: 09

Data: 12/12/2016

FL/FL: 1/1

FAVAB OMBM 13

**SINÔNIMOS:** Vaselina Líquida, Óleo Mineral Branco Medicinal 13, Óleo Mineral USP, OMBM 13

	CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES		MÉTODO
			MÍNIMO	MÁXIMO	
1	VISCOSIDADE (a 100,0 °F)	SSU	120,0	130,0	ASTM D 88/2161
2	VISCOSIDADE (a 100,0 °F)	cSt	25,15	27,40	ASTM D 445
3	DENSIDADE (a 20°C)	g/mL	0,8200	0,8700	ASTM D 1298
4	PONTO DE FULGOR	°C	155	--	ASTM D 92
5	COR SAYBOLT	--	+30	--	ASTM D 156
6	COMPOSTOS DE ENXOFRE	--	PASSA		USP XVIII
7	NEUTRALIDADE	--	PASSA		USP
8	PARAFINA SÓLIDA	--	PASSA		USP
9	SUBSTÂNCIAS CARBONIZÁVEIS	--	PASSA		USP
10	COMPOSTOS POLINUCLEARES (a 275nm)	U.A.	<1/3 DO PADRÃO		USP

Nota 1: Este produto pode ser utilizado em indústrias farmacêuticas, alimentícias e cosméticas.

Nota 2: As versões das normas técnicas utilizadas estão de acordo com o controle de documentos externos.

**ACONDICIONAMENTO:** Granel, bolsa de 1000L e tambor de 200L.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:** Em local ventilado, seco, longe da luz solar. Os bocais de carga e descarga devem ser mantidos voltados para cima com as tampas hermeticamente fechadas. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

**PRÁTICA DE SEGURANÇA:** Evitar choques durante o manuseio para não amassar e/ou furar as embalagens. Recomenda-se, para manuseio deste produto, utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) sempre que necessário. Em caso de contato acidental, consultar a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

**DISTRIBUIÇÃO:** Laboratório e Comercial.

### HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

- Alteração do item Acondicionamento;
- Alteração do item Condições de Armazenagem;
- Alteração do item Prática de Segurança.

Evolução	Data	Nome	Função	Assinatura
Aprovado por	12/12/2016	Rosane Sueli de Aquino Cintra	Coordenadora da Qualidade	
Revisado por	09/12/2016	Edson Rodrigues	Responsável Técnico - CRQ:	
Elaborado por	09/12/2016	Matheus Gomes de Lima	Analista Químico	